



RACING COLORS, S.L.
C/ Gran Vía, 1063, trasera
Local 4, 08020 BARCELONA
Tel.: +34.93.278.27.34
Fax: +34.93.314.29.11
www.racingcolors.com

Intrucciones de uso del Nuevo Efecto Cromo-Espejo **MetalChrome**

Proceso:

1. Aplicar la capa Base catalizada al 50%, esperando 5-10 min entre capas. Dejar evaporar 20 min y secar al horno 1-2 horas a 60°C o bien al aire al menos 24 horas
2. Aplicamos el **MetalChrome** sin mezclar, ajustando la presión a 2 kilos y abriendo el paso de producto ½ vuelta. Aplicamos varias manos, siempre asegurando aplicar con más aire que producto, para no sobreacumular. Secar al horno durante 20 min a 60°C o bien al aire 24 horas.
3. Pasamos una bayeta de microfibras suavemente
4. Mezclamos el barniz final CR-2 al 20% con su catalizador. Aplicamos 2 manos (con 5-10 min entre capas), dejamos evaporar 20 min y secamos al horno 1 hora a 60°C o al aire 24 horas.