



RACING COLORS, S.L.
Av. Carrilet, 251
08907 Hospitalet de Llobregat,
BARCELONA
Tel.: +34.93.278.27.34
Fax: +34.93.314.29.11
www.tiendaracingcolors.com

Intrucciones Efecto Cromo 80-90% Espejo MetalChrome

Proceso:

1. Fondear con negro bicapa
2. Aplicar la capa Base catalizada al 50%, esperando 5-10 min entre capas. Dejar evaporar 20 min y secar al horno 1-2 horas a 60°C o bien al aire 24-72 horas. Es muy importante que antes de pasar al siguiente paso, nos aseguremos que este **barniz está totalmente endurecido y cristalizado**. Es imprescindible para que luego el efecto cromo sea más reflectivo (de más efecto espejo). Es muy importante que el resultado final sea un **fondo negro lo más brillante posible** y totalmente seco y endurecido.
3. Aplicamos el **Metalchrome** sin mezclar, ajustando la presión a 2 kilos y abriendo el paso de producto ½ vuelta. Aplicamos varias capas, siempre asegurando **aplicar con más aire que producto**, para no sobre acumular. Secar al horno durante 20 min a 60°C o bien al aire 24 horas.
4. Pasamos una bayeta de microfibras suavemente
5. Mezclamos el barniz final CR-2 al 20% con su catalizador. Aplicamos 2 manos finas (con 5-10 min entre capas), dejamos evaporar 20 min y secamos al horno 1 hora a 60° o al aire 24 horas.
6. Una vez llegado a este punto puedes dejarlo tal cual, puedes barnizarlo encima con otro barniz de mayor dureza o brillo o puedes aplicarle barnices tintados para convertir el efecto cromo en colores.